

ADMIX PU700

ماستیک درز بندی تک جزیی

ADMIX PU700 ماستیک درزبندی منعطف که بر پایه رزین پلی یورتان مخصوص به صورت تک جزیی تولید می شود و نیاز به اختلاط ندارد. این محصول در کارتریج های آماده مصرف عرضه می شود و کاربرد آن بسیار آسان است.

ویژگی ها

ADMIX PU700 دارای خاصیت کشسانی زیاد (تا ۲۵ درصد) و قابلیت برگشت پذیری بسیار عالی است. پایداری بسیار خوبی در برابر دمای محیط دارد و بین ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد سخت یا نرم می شود. در برابر اشعه ماورای بنفش پایدار است و می توان آن را در فضای خارجی ساختمان نیز استفاده کرد.

مشخصات فنی

دانسیته	حدود ۱/۳ گرم بر سانتی مترمکعب
دمای اجرا	بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد
ظرفیت انبساط دائمی	حدود ۲۵ درصد
تشکیل پوسته در ۲۰ درجه سانتی گراد	حدود ۱/۵ ساعت
پایداری حرارتی	بین ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد
سرعت گیرش	حدود ۲ میلی متر در ۲۴ ساعت
کشش تا نقطه پاره شدن	بیشتر از ۶۰۰ درصد

روش اجرا

آماده سازی سطح:

سطح باید تمیز، سخت، خشک و عاری از آلودگی، روغن، گریس و رنگ باشد. تراشیدن باقیمانده شیرآبه سیمان یا دوغاب بسیار مهم است. در حالت عمومی مقاومت کششی سطح تماس مستقیم باید ۱/۵ مگاپاسکال باشد. برای اینکه عملکرد ماستیک به درستی انجام شود، عمق درز را به وسیله میله های پلی اتیلن اسفنجی با سلول های بسته تنظیم کنید که ماستیک به آن نچسبد و سطح سوم ماستیک آزادانه حرکت کند.

طراحی درز:

برای عملکرد صحیح ماستیک عمق درز باید حدود نصف عرض آن طراحی شود، بخصوص برای درزهای بیشتر از ۲۵ میلیمتر.



دماوند سفید پاریس

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

پرایمرزنی:

درزهای بتنی عمل آوری شده و مسن تر از ۲۸ روز و سطوحی با مصالح ساختمانی مانند آجر، فلز یا شیشه نیازی به پرایمر ندارند. سطوح فلزی را قبل از اجرای ماستیک چربی گیری کنید.

اجرا:

ADMIX PU700 به صورت آماده ارائه می شود. یک سر کارتریج آلومینیومی را ببرید و آن را در درون تفنگ دستی یا پنوماتیک قرار داده و بلافاصله شروع به استفاده نمایید. سطح ماستیک را به وسیله یک ماله و مایع غیر الکی بصورت مقعر فاقد حباب درآورید. اجرای افقی و عمودی را می توان همزمان انجام داد.

توجه

قبل از اجرای ماستیک سطوح اطراف درز را با چسب نواری کاغذی بپوشانید و بلافاصله پس از اتمام کار سطوح اطراف را با پارچه آغشته به تینر فوری تمیز کنید.

مراقبت از وسایل کار

در اتمام هر مرحله از کار باید ابزار کار را با تینر فوری شستشو داد.

بسته بندی

ADMIX PU700 در کارتریج های ۶۰۰ میلی لیتری عرضه می شود.

انبارداری

ADMIX PU700 باید درظروف اصلی خود و در دمای +۵ درجه سانتی گراد در محیط سرپوشیده و به دور از تابش نور خورشید نگهداری شود. در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نموده و بهم بزنید تا دوباره بازیافت شود. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب است باعث آسیب دیدن محصول یا ظرف آن شود. برای کسب اطلاع از روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت **دماوند سفید پارسیان** تماس حاصل نمایید.

نکات ایمنی

همانند تمامی محصولات شیمیایی **ADMIX PU700** نیز ممکن است باعث آسیب شود. در صورت تماس احتمالی با چشمها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشویید. در هنگام کار از لباس کار، دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید.



دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

تأییدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت **دماوند سفید پاریسیان** تولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفنهای ۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی info@white-damavand.com تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پاریسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۴