

ADMIX PC781

پوشش محافظ نما بر پایه رزین‌های اکریلیک محلول در آب

ADMIX PC781 پوشش محافظ رنگی مخصوص سطوح خارجی و داخلی است و می‌توان آن را بر روی سطوح بتنی، گچی، سنگی یا انواع مصالح ساختمانی معدنی اجرا نمود. این پوشش با دو هدف اصلی استفاده می‌شود:

- محافظت نما در برابر حمله یون کلر، کربناسیون و سیکل‌های یخ زدن و ذوب شدن، در نتیجه افزایش دوام سازه
- زیبا سازی سطوح داخلی و خارجی

چگونگی عملکرد ADMIX PC781 در بتن

ADMIX PC781 پس از خشک شدن تشکیل یک لایه رنگی می‌دهد که از ورود آب جاری حامل ذرات معلق به داخل منافذ نما جلوگیری می‌کند. رزین‌های مصرفی در این محصول به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که امکان خروج بخار آب را فراهم آورده و اجازه تنفس به مصالح می‌دهد و در نتیجه پوسته و جدا نمی‌شود.

روش اجرا

۱- آماده سازی سطح:

سطوحی که لازم است پوشش داده شوند باید خشک و فاقد شیرآبه سطحی باشند، هر گونه آلودگی، روغن، گریس، پوشش قبلی، شیرآبه سیمان و گچ بایستی به وسیله ساب خشک و یا سندبلاست برداشته شود. چنانچه کمی رطوبت وجود داشته باشد مانعی ندارد ولی سطح کار باید خشک و بدون آب باشد. قبل از اجرای پوشش، با استفاده از ملات صافکاری سطوح را کاملاً لکه گیری و صاف کنید تا از مصرف بیش از اندازه رنگ جلوگیری شود و در ضمن سطح نهایی کار زیبا و مسطح باشد.

۲- اجرا:

ADMIX PC781 یک محصول آماده مصرف است ولی قبل از مصرف آن را هم بزینید. در صورت نیاز آن را با کمی آب تمیز رقیق کنید. ابتدا سطوح آماده شده را با پرایمر مخصوص آغشته کنید تا ذرات ریز باقی مانده در روی سطح تثبیت شوند. سپس پوشش اصلی را به کمک یک پیستولت، رولر یا قلم مو اجرا کنید و مطمئن شوید که تمام سطح پوشش داده شود. اجرای حداقل ۲ لایه برای کسب نتیجه مطلوب لازم است.

مشخصات فنی

خمیر سفید یا رنگی

شکل ظاهری



دماوند سفید پاریسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

درصد مواد جامد	حدود ۶۵ درصد
ضخامت لایه خشک شده	۱۶۰ تا ۱۹۰ میکرون
زمان اجرای لایه های بعدی	یک تا دو ساعت پس از اجرای لایه قبلی
دمای زمان اجرا	+۵ تا +۴۰ درجه سانتی گراد

پوشش دهی

برای پوشش یک متر مربع سطح ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم پرایمر و ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم **ADMIX PC781** لازم است که بستگی به تخلخل و جذب آب سطح دارد. عدم زیر سازی مناسب باعث مصرف بیشتر رنگ می شود.

مراقبت از وسایل کار

در اتمام هر مرحله از کار باید ابزار کار را با آب شستشو داد.

انبارداری

ADMIX PC781 باید در ظروف اصلی خود و در دمای بیشتر از +۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود. این محصول در صورت یخ زدن قابل بازیافت نیست و نباید آن را استفاده کرد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول یا ظرف آن شود. برای کسب اطلاع از روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت دماوند سفید تماس حاصل نمایید.

نکات ایمنی

ADMIX PC781 محتوی هیچ ماده خطرناکی نیست، ولی همانند سایر مواد شیمیایی در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید. برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه فرمایید.

تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط شرکت **دماوند سفید پاریسیان** تولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی است.

اطلاعات تکمیلی



دماوند سفید پاریسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن‌های ۰۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی info@white-damavand.com تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۴