

ADMIX WP761

آب بندکننده سطوح بتنی به روش انسداد کاپیلارها

ADMIX WP761 ماده آب بندکننده مطمئن و دائمی سطوح بتنی یا مواد سیمانی برای کنترل رطوبت، نشت یا فرار آب است. این محصول پس از اجرا در معرض رطوبت، با تشکیل و توسعه کریستال‌های غیر محلول در داخل لوله‌های مویینه و ریزترک‌ها باعث مسدود شدن دائمی آنها و جلوگیری از عبور یا نشت آب می‌شود و تا پایان عمر سازه آن را آب بندی می‌کند.

موارد کاربرد

ADMIX WP761 بیشترین کاربرد را در آب بندی منفی دارد یعنی در مکان‌هایی که امکان دسترسی به پشت سازه و محل های ورود آب وجود ندارد. از این محصول برای آب بند کردن دیواره‌های بتنی مخازن آب (آب شرب و صنعتی)، استخر، آب نما، دریاچه مصنوعی، پی و نمای ساختمان، بتن مگر، چاله آسانسور، دیواره داخلی تونل و گالری، نیروگاه و فضاهای نصب ادوات الکتریکی و مخابراتی، حمام و سرویس‌ها استفاده می‌شود. نصب کاشی، سرامیک، سنگ و رنگ آمیزی بر روی آن پس از اتمام دوره عمل آوری به آسانی امکان پذیر است.

روش اجرا

ADMIX WP761 را می‌توان به روش‌های زیر استفاده کرد:

- تهیه دوغاب و اجرای آن با قلم مو یا پیستولت در دو لایه به فاصله زمانی حداقل دو ساعت، به گونه‌ای که لایه اول به گیرش اولیه رسیده باشد. برای تهیه دوغاب ۲ تا ۲.۵ پیمانه پودر را با یک پیمانه آب تمیز مخلوط کنید. توجه شود که باید ابتدا پودر را در داخل ظرف همزن بریزید و سپس آب به آن اضافه شود.
- تهیه خمیر و اجرای آن با ماله یا کاردک. این روش برای آب بندی سطوح ناصاف یا زوایای سازه به کار می‌رود. روش تهیه خمیر نیز همانند دوغاب است و تنها نسبت اختلاط پودر به آب بیشتر می‌شود.
- به روش خشکه پاشی بر روی بتن تازه یا درز های ساختمانی.

نکته بسیار مهم

با توجه به اینکه این محصول به روش رشد کریستال‌ها عمل می‌کند، قبل از اجرا باید سطوح کاملاً اشیاء شوند و پس از اجرا نیز به مدت ۷ روز عمل آوری با آب انجام شود به گونه ای که همواره سطوح اجرا شده خیس باشند. عمل آوری پس از گیرش اولیه و تغییر رنگ سطح آغاز شود.

آماده سازی سطح



دماوند سفید پاریسان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

قبل از اجرای **ADMIX WP761** سطوح را برس زنی یا سند بلاست نمایید تا منافذ بتن کاملاً باز شوند. هرگونه آلودگی، روغن و گریس، ماده عمل‌آوری و رنگ را از روی سطح تمیز کنید. ترک‌های بزرگ و بخش‌های تخریب شده یا حفره‌های سطحی را با استفاده از ملات صافکاری پایه سیمانی ترمیم و تسطیح نمایید و سپس اقدام به اجرای آب‌بندی کنید.

مقدار مصرف

جهت آب‌بند نمودن یک متر مربع به روش دوغابی و ایجاد لایه‌ای با ضخامت یک میلی‌متر ۲ کیلوگرم و برای اندود کردن سطح با خمیری به ضخامت ۳ تا ۴ میلی‌متر ۶ تا ۸ کیلوگرم پودر خشک لازم است. اگر چه در صورت ناهموار بودن سطح مقادیر مصرف افزایش می‌یابد.

بسته بندی

ADMIX WP761 در کیسه‌های پلی اتیلنی ۲۵ کیلو گرمی عرضه می‌شود.

انبارداری

ADMIX WP761 را در کیسه‌های اصلی خود در محیط سرپشته و به دور از تابش آفتاب و رطوبت بر روی پالت نگهداری کنید. از انباشتن کیسه‌ها بر روی هم و فشار پرهیز شود. در این شرایط عمر مفید این محصولات ۱۲ ماه است. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن شود. برای کسب اطلاع از روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت دماوند سفید تماس حاصل نمایید.

نکات ایمنی

ADMIX WP761 محتوی هیچ ماده خطرناکی نیست. برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه فرمایید. در هنگام کار از وسایل ایمنی فردی مانند عینک، ماسک، دستکش و لباس کار استفاده کنید. وسایل و ابزار کار را بلافاصله پس از اتمام هر قسمت از اجرا به خوبی با آب شستشو دهید.

تائیدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت **دماوند سفید پاریسان** تولید و عرضه می‌شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین‌المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن‌های ۰۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی **info@white-damavand.com** تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پاریسان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴